

NYHET!



NITROCELLULOSELAKK I SPRAYBOKS!

"Vintage" lakk i sprayboks!

Nitrocelluloselakken er blank, og kan poleres til høy glans!

Enkel bruksanvisning:

Antallet strøk som er nødvendig avhenger i stor grad av forarbeidet og treslaget i kroppen. 8-12 strøk er vanlig.

Puss treverket med 240-papir (heldekkende farger).

Bruk finere papir for gjennomsiktig lakk.

"Vannbeis" emnet med varm og fuktig klut. Puss forsiktig bort fibre som reiser seg. Bruk av porefyller, sealer og/eller primer anbefales, men man kan klare seg uten.

Legg på strøkene med 1-2 timers mellomrom. Ikke mer enn tre strøk på en dag. De første 4-6 strøkene skal legges på uten pussing mellom.

Puss deretter lett mellom strøkene med 400 eller 600 papir. Ikke puss gjennom til fargestrøk eller treverk!

Spray lakken jevnt på! Ved renninger bør man la lakken herde i 24 timer, og slippe ned forhøyningen med kloss.

For heldekkende svart:

1-3 strøk svart er nok til å lage en heldekkende fargefinish.

Legg deretter på klarlakk for å få til en blank og glatt flate.

"Amber"-lakken gir en gjennomsiktig og varm "vintage" gulfarge som passer godt til lønnehals. Legg på 1-3 strøk etter pussing og vannbeising. Deretter klarlakk.

La lakken herde i minimum fire dager etter siste strøk før polering. Jevn ut overflaten med 800 papir. Gå så videre til finere papir etter at jevn flate er oppnådd. Bruk polish med flere grovhetsgrader.

Bruk alltid verneutstyr ved arbeid med celluloselakk og pass på å ha god utlufting i lokalet!

-Terje Mentyjærvi. Gitarmaker.

NC-520-NT KLAR CELLULOSELAKK

NC-520-BK SVART HELDEKKENDE CELLULOSELAKK

NC-510-AM "AMBER" GJENNOMSIKTIG CELLULOSELAKK